



Materiálové listy návrhu kompletního dámského stejnokroje Příloha č. 5b

Specifikace kompletního dámského služebního stejnokroje v abecedním pořadí:

| | |
|---|--------------|
| Bunda jaro/podzim - dámská | strana č. 2 |
| Bunda zimní - dámská | strana č. 3 |
| Čepice - kšiltovka - unisex | strana č. 4 |
| Čepice zimní - unisex | strana č. 5 |
| Kalhoty 3/4 - dámské | strana č. 6 |
| Kalhoty letní - dámské | strana č. 7 |
| Kalhoty zimní - dámské | strana č. 8 |
| Košile dlouhý rukáv - dámská | strana č. 9 |
| Košile krátký rukáv - dámská | strana č. 10 |
| Polokošile - dámská | strana č. 11 |
| Polokošile z funkčního materiálu - dámská | strana č. 12 |
| Sukně společenská - dámská | strana č. 13 |
| Svetr pletený - dámský | strana č. 14 |
| Šála - dámská | strana č. 15 |
| Šátek - šálka - dámská | strana č. 16 |
| Vesta pletená - dámská | strana č. 17 |

Jednotlivé oděvní součásti kompletního dámského služebního stejnokroje jsou určeny pro profese řidička MHD, dispečerka, dopravní asistentka a dispečer asistentka, pracovnice informační kanceláře, pracovnice pořádkové služby.

Bunda jaro/podzim dámská

Materiál:

Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| druh materiálu / vazba : | Softshell | |
| složení materiálu : | 100 % polyester + TPU | |
| plošná hmotnost : | 320 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| vodní sloupec : | 10 000 mm H ₂ O | |
| prodyšnost : | 3 000 g/m ² /24h | |

Materiál je ve shodě se základními všeobecnými podmínkami definovanými v následujících dokumentech:

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
- Výrobky jsou za daných podmínek obvyklého použití bezpečné.

Podšívka:

| Ukazatel | Hodnota | Údržba |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| druh materiálu / vazba : | úplet sport | viz. technický popis oděvu |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| plošná hmotnost : | 190 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |

Bunda zimní dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------------|---|------------------|
| druh materiálu / vazba : | tkaná syntetická tkanina / plátňová vazba | |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| koncová úprava materiálu : | WR, PU, PVC | |
| plošná hmotnost : | 215 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| pevnost v tahu | | ISO 13934-1:2013 |
| osnova : | 1 500 | ISO 13934-1:2013 |
| útek : | 1 400 | ISO 13934-1:2013 |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | ISO 6330:2000 |
| osnova : | 3.0 % | ISO 6330:2000 |
| útek : | 3.0 % | ISO 6330:2000 |
| odolnost proti oděru : | > 10 000 | ISO 12947-2:2002 |
| odolnost proti žmolování : | 3-4 | ISO 12945-2:2000 |
| stálobarevnost při praní : | 4-5 | ISO 105-C06:2010 |
| | 3-4 | ISO 105-C06:2010 |
| stálobarevnost v potu : | 4-5 | ISO 105-E04:2013 |
| stálobarevnost při tření | | ISO 105-X12:2001 |
| za sucha : | 4-5 | ISO 105-X12:2001 |
| za vlhka : | 2-3 | ISO 105-X12:2001 |
| stálobarevnost na světle : | > 4 | ISO 105-B02:2013 |
| vodní sloupec : | 3 000 mm H ₂ O | |

Podšívka:

| Ukazatel | Hodnota | Údržba |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| druh materiálu / vazba : | prošev s vatelínem | viz. technický popis oděvu |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| plošná hmotnost : | 180 - 200 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |

Čepice – kšiltovka – unisex

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| druh materiálu / vazba : | kepr | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 100 % bavlna těžká, broušená | |
| plošná hmotnost : | 260 g/m ² | |

Čepice zimní – unisex

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | úpletová příze | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 50 % bavlna, 50 % acryl | |
| specifikace vlákna : | ba = 3.5-4.9 mic | |
| | AC N = 1.5 Dx38 mm | |
| jemnost : | Nm 30/2 | |
| Vk jemnosti : | 1.19 | |
| počet zákrutů /m : | 480 TPM (u skané příze) | |
| VK zákrutů : | 2.5 | |
| pevnost : | 14.11 cN/tex | |
| VK pevnosti : | 7.43 | |
| tažnost : | 6.03 | |
| VK tažnosti : | 7.43 | |
| Uster % : | 6.12 | |
| slabá místa (-50%)/1000 m : | 0 | |
| silná místa (-50%)/1000 m : | 1,5 | |
| neps (nopky) (+200%)/1000 m : | 1 | |
| Stálosti příze | | |
| průměrná žmolkovitost : | stupeň 3 | |
| praní 30°C : | stupeň 3-4 | |
| stálost v mokřem prostředí : | stupeň 3-4 | |
| otěr za sucha : | stupeň 3-4 | |
| otěr za mokra : | stupeň 3 | |
| světlo : | stupeň 3-4 | |

Kalhoty ¾ dámské

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|---|---|-------------------------|
| druh materiálu / vazba : | strukturované 2x1 vroubkované plátno birdseye | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 77 % polyester, 21% viskóza, 2% elastan | |
| koncová úprava materiálu : | teflonová úprava, vodoodpudivost, proti skvrnám | |
| plošná hmotnost : | 200 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| pevnost v tahu : | | BS EN ISO 13934-2 |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | BS EN ISO 6330 |
| změna rozměrů po jednom cyklu chemického čištění : | | BS EN ISO 3175 |
| odolnost proti žmolkování : | | BS EN ISO 12945-1 |
| odolnost barvy proti oděru : | | BS EN ISO 12947-1/2/3/4 |
| stálobarevnost při praní : | | BS EN ISO 105 - C06 |
| stálobarevnost při chemickém čištění : | | BS EN ISO 105 - D01 |
| stálobarevnost na vodě : | | BS EN ISO 105 - E01 |
| stálobarevnost při tření : | | X12:2002 |
| stálobarevnost v potu : | | BS EN ISO 105 - E04 |
| stálobarevnost na světle : | | BS EN ISO 105 - B02 |
| prokluzování švu : | | BS EN ISO 13936-1 |

Podšívka: BEZ PODŠÍVKY

Kalhoty letní dámské

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--|---|-------------------------|
| druh materiálu / vazba : | strukturované 2x1 vroubkované plátno birdseye | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 77 % polyester, 21% viskóza, 2% elastan | |
| koncová úprava materiálu : | teflonová úprava, vodoodpudivost, proti skvrnám | |
| plošná hmotnost : | 200 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| pevnost v tahu : | | BS EN ISO 13934-2 |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | BS EN ISO 6330 |
| změna rozměrů po jednom cyklu chemického čištění : | | BS EN ISO 3175 |
| odolnost proti žmolování : | | BS EN ISO 12945-1 |
| odolnost barvy proti oděru : | | BS EN ISO 12947-1/2/3/4 |
| stálobarevnost při praní : | | BS EN ISO 105 - C06 |
| stálobarevnost při chemickém čištění : | | BS EN ISO 105 - D01 |
| stálobarevnost na vodě : | | BS EN ISO 105 - E01 |
| stálobarevnost při tření : | | X12:2002 |
| stálobarevnost v potu : | | BS EN ISO 105 - E04 |
| stálobarevnost na světle : | | BS EN ISO 105 - B02 |
| prokluzování švu : | | BS EN ISO 13936-1 |

Podšívka:

| Ukazatel | Hodnota | Údržba |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| druh materiálu / vazba : | plátno | viz. technický popis oděvu |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| plošná hmotnost : | 70 g/m ² | |
| šíře v cm : | 148 cm | |

Kalhoty zimní dámské

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--|---|------------------------|
| druh materiálu / vazba : | strukturované 2x1 vroubkované plátno birdseye | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 64 % polyester, 34% viskóza, 2% elastan | |
| koncová úprava materiálu : | teflonová úprava, vodoodpudivost, proti skvrnám | |
| plošná hmotnost : | 330 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| pevnost v tahu | | ASTM D 5035 |
| osnova : | 143 Kgf | ASTM D 5035 |
| útek : | 139 Kgf | ASTM D 5035 |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | AATCC 135 |
| osnova : | -2,75% | AATCC 135 |
| útek : | -2,25% | AATCC 135 |
| změna rozměrů po jednom cyklu chemického čištění : | | AATCC 158 |
| osnova : | -0,25% | AATCC 158 |
| útek : | -0,25% | AATCC 158 |
| odolnost proti žmolkování : | 4-5 | BS EN ISO 12945-1:2001 |
| odolnost barvy proti oděru : | > 100 000 | ISO 12947-2 |
| stálobarevnost při praní : | 4 | ISO 105 C-10 B (2) |
| stálobarevnost při chemickém čištění : | 4 | ISO 105 D01 |
| stálobarevnost na vodě : | 4 | ISO 105 E1 |
| stálobarevnost při tření : | 4 | ISO 105 X 12 |
| stálobarevnost na světle : | 4 | ISO 105 B02 |
| prokluzování švu : | > 15 kg | BS 3320 |

Podšívka:

| Ukazatel | Hodnota | Údržba |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| druh materiálu / vazba : | plátno | viz. technický popis oděvu |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| plošná hmotnost : | 70 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |

Košile dlouhý rukáv dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | keprová vazba | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 100 % bavlna | |
| plošná hmotnost : | 120 g/m ² | |
| šíře v cm : | 148 cm / 150 cm | |
| technické detaily | | |
| závity na palec : | | |
| osnova : | 130 | |
| útek : | 86 | |
| počet přízí | | |
| osnova : | 80/2 | |
| útek : | 50 | |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | |
| osnova : | max. 2% | |
| útek : | max. 2% | |
| stálobarevnost při praní : | 4 | |
| stálobarevnost v potu : | 4 | |
| stálobarevnost při tření : | 4 | |

Košile krátký rukáv dámská

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | plátňová vazba | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 100 % bavlna | |
| plošná hmotnost : | 127 g/m ² | |
| šíře v cm : | 148 cm / 150 cm | |
| technické detaily | | |
| závity na palec : | | |
| osnova : | 130 | |
| útek : | 72 | |
| počet přízí | | |
| osnova : | 40 | |
| útek : | 40 | |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | |
| osnova : | max. 2% | |
| útek : | max. 2% | |
| stálobarevnost při praní : | 4 | |
| stálobarevnost v potu : | 4 | |
| stálobarevnost při tření : | 4 | |

Polokošile dámská

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| druh materiálu / vazba : | jersey piké (pique) | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 95% bavlna / 5% elastan | |
| koncová úprava materiálu : | předupraveno srážením | |
| plošná hmotnost : | 180 g/m ² | |
| srážlivost: | max. 5% | |

Doplňkový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| druh materiálu / vazba : | plátňová vazba | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 65 % polyester / 35% bavlna | |
| plošná hmotnost : | 100 g/m ² | |
| šíře v cm : | 148 - 150 cm | |
| technické detaily | | |
| závity na palec : | | |
| osnova : | 110 | |
| útek : | 70 | |
| počet přízí | | |
| osnova : | 45 | |
| útek : | 45 | |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | |
| osnova : | max. 2% | |
| útek : | max. 2% | |
| stálobarevnost při praní : | 4 | |
| stálobarevnost v potu : | 4 | |
| stálobarevnost při tření : | 4 | |

Polokošile funkční dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| druh materiálu / vazba : | funkční materiál COOLCHECKER | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 100% polyester piké (pique) | |
| plošná hmotnost : | 140 g/m ² | |

Sukně společenská dámská

Materiál:



Vrchový materiál:

| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|---|---|-------------------------|
| druh materiálu / vazba : | strukturované 2x1 vroubkované plátno birdseye | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 77 % polyester, 21% viskóza, 2% elastan | |
| koncová úprava materiálu : | teflonová úprava, vodoodpudivost, proti skvrnám | |
| plošná hmotnost : | 200 g/m ² | |
| šíře v cm : | 150 cm | |
| pevnost v tahu : | | BS EN ISO 13934-2 |
| změna rozměrů po jednom cyklu praní | | BS EN ISO 6330 |
| změna rozměrů po jednom cyklu chemického čištění : | | BS EN ISO 3175 |
| odolnost proti žmolování : | | BS EN ISO 12945-1 |
| odolnost barvy proti oděru : | | BS EN ISO 12947-1/2/3/4 |
| stálobarevnost při praní : | | BS EN ISO 105 - C06 |
| stálobarevnost při chemickém čištění : | | BS EN ISO 105 - D01 |
| stálobarevnost na vodě : | | BS EN ISO 105 - E01 |
| stálobarevnost při tření : | | X12:2002 |
| stálobarevnost v potu : | | BS EN ISO 105 - E04 |
| stálobarevnost na světle : | | BS EN ISO 105 - B02 |
| prokluzování švu : | | BS EN ISO 13936-1 |

Podšívka:

| Ukazatel | Hodnota | Údržba |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| druh materiálu / vazba : | plátno | viz. technický popis oděvu |
| složení materiálu : | 100 % polyester | |
| plošná hmotnost : | 70 g/m ² | |
| šíře v cm : | 148 cm | |

Svetr pletený dámský

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | úpletová příze | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 50 % bavlna, 50 % acryl | |
| specifikace vlákna : | ba = 3.5-4.9 mic | |
| | AC N = 1.5 Dx38 mm | |
| jemnost : | Nm 30/2 | |
| Vk jemnosti : | 1.19 | |
| počet zákrutů /m : | 480 TPM (u skané příze) | |
| VK zákrutů : | 2.5 | |
| pevnost : | 14.11 cN/tex | |
| VK pevnosti : | 7.43 | |
| tažnost : | 6.03 | |
| VK tažnosti : | 7.43 | |
| Uster % : | 6.12 | |
| slabá místa (-50%)/1000 m : | 0 | |
| silná místa (-50%)/1000 m : | 1,5 | |
| neps (nopky) (+200%)/1000 m : | 1 | |
| Stálosti příze | | |
| průměrná žmolovitost : | stupeň 3 | |
| praní 30°C : | stupeň 3-4 | |
| stálost v mokřem prostředí : | stupeň 3-4 | |
| otěr za sucha : | stupeň 3-4 | |
| otěr za mokra : | stupeň 3 | |
| světlo : | stupeň 3-4 | |

Šála pletená dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | úpletová příze | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 50 % bavlna, 50 % acryl | |
| specifikace vlákna : | ba = 3.5-4.9 mic | |
| | AC N = 1.5 Dx38 mm | |
| jemnost : | Nm 30/2 | |
| Vk jemnosti : | 1.19 | |
| počet zákrutů /m : | 480 TPM (u skané příze) | |
| VK zákrutů : | 2.5 | |
| pevnost : | 14.11 cN/tex | |
| VK pevnosti : | 7.43 | |
| tažnost : | 6.03 | |
| VK tažnosti : | 7.43 | |
| Uster % : | 6.12 | |
| slabá místa (-50%)/1000 m : | 0 | |
| silná místa (-50%)/1000 m : | 1,5 | |
| neps (nopky) (+200%)/1000 m : | 1 | |
| Stálosti příze | | |
| průměrná žmolovitost : | stupeň 3 | |
| praní 30°C : | stupeň 3-4 | |
| stálost v mokré prostředí : | stupeň 3-4 | |
| otěr za sucha : | stupeň 3-4 | |
| otěr za mokra : | stupeň 3 | |
| světlo : | stupeň 3-4 | |

Šátek – šálka dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| druh materiálu / vazba : | lehký šifon | OEKO TEX 100 |
| složení materiálu : | 100% polyester | |
| plošná hmotnost : | 40 g/m ² | |

Vesta pletená dámská

Materiál:

Vrchový materiál:



| Ukazatel | Hodnota | Certifikace |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| druh materiálu / vazba : | úpletová příze | OEKO TEX 100 STANDARD |
| složení materiálu : | 50 % bavlna, 50 % acryl | |
| specifikace vlákna : | ba = 3.5-4.9 mic | |
| | AC N = 1.5 Dx38 mm | |
| jemnost : | Nm 30/2 | |
| Vk jemnosti : | 1.19 | |
| počet zákrutů /m : | 480 TPM (u skané příze) | |
| VK zákrutů : | 2.5 | |
| pevnost : | 14.11 cN/tex | |
| VK pevnosti : | 7.43 | |
| tažnost : | 6.03 | |
| VK tažnosti : | 7.43 | |
| Uster % : | 6.12 | |
| slabá místa (-50%)/1000 m : | 0 | |
| silná místa (-50%)/1000 m : | 1,5 | |
| neps (nopky) (+200%)/1000 m : | 1 | |
| Stálosti příze | | |
| průměrná žmolovitost : | stupeň 3 | |
| praní 30°C : | stupeň 3-4 | |
| stálost v mokřem prostředí : | stupeň 3-4 | |
| otěr za sucha : | stupeň 3-4 | |
| otěr za mokra : | stupeň 3 | |
| světlo : | stupeň 3-4 | |