

Akce: <b>Stavební úpravy objektů č.p. 104 a 105,          Masarykovo nám., Uherský Brod</b>	č. zak. : <b>17-033-1-05</b> <b>ZMĚNA Č.1 - 8.2.2021</b>	DSP	datum: 02/2021	výpis : VÝPIS SKLADEB	list: 3
vypracoval: B. Mikulík					

číslo  
skladby

## VÝPIS SKLADEB - FASÁDA

**2**

### Skladba pozice 2 - sokl

- Mechanické odstranění všech nesoudržných částí (nátěrů, štukové a jádrové omítky)
- Konsolidace omítek a sprašujících nátěrů minerálním zpevňovačem na organo-křemičitanové bázi
  - fixativ z čistého silikátu draselného
  - specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm<sup>3</sup>
  - aplikace přípravku ředěného vodou cca 1:1
- Jádrová vápenná omítka porézní s trasem
- Štuková vápenná omítka s trasem
- Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu v alkoholovém roztoku, cca 5% plochy  
(aplikace přípravku na nejvíce vodou zatížených místech pomocí štětky nebo zaplavením; pro správnou účinnost je nutno nejpozději do 4 hodin aplikovat finální minerální nátěr)
- Dvojnásobný nátěr prvků sol-silikátovou barvou bez titanové běloby
  - barva s kombinací pojiv – křemičitý sol/gel a vodní sklo
  - splňuje požadavky DIN 18 363 2.4.1., organický podíl: max. 5%
  - světlostálé anorganické pigmenty, stálobarevnost: třída A1
  - difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2