



29145 ISOLACK PUR



1000 ml+
250 ml+
250-300 ml



17-18"
ISO/DIN 4
při 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
HVLP: 1,3-1,4 mm
4 bar
HVLP: 2-2,5 bar
Nástřiky: 2



Při 20°C
Zpracovatelnost, lepení:
4 -5 hodin
Schnutí v peci při 60°C:
30 minut

POPIS:

2K PUR krycí lak pro průmyslová lakování.

OBLAST POUŽITÍ:

Lakování v UNI-odstínech u průmyslových prací.

VLASTNOSTI:

lehké zpracování
rychlé schnutí
dobrý optický vzhled
dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům

VHODNÉ PODKLADY:

Lze nanést na následující základy:

EPOXYPRIMER

04 384 EPOFAN PRIMER R-EC

FIX-O-DUR nebo MONOPRIMER (Washprimer)

ISOFILLER a všechny 2K PUR plniče LECHLER po příslušném obroušení

ISOSEALER B/B v technologii "mokrě na mokrě"

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání

POMĚRY:

	při objemu a hmotnosti
ISOLACK PUR (barva)	1000 dílů
29 344 ISOLACK INDURITORE (tužidlo) nebo	250 dílů
29 345 ISOLACK INDURITORE INDUSTRIA 00 825 DILUENTE UNIVERSALE (ředidlo)	250-300 dílů