



04 318 FIX-O-DUR EC GREEN



1000 ml+1000 ml
Pot life
24 hodin
při 20°C



15-17" ISO/DIN 4
při 20°C



Ø 1,4 mm
HVLP: 1,2-1,3 mm
4 bar
HVLP: 2 bar
Nástříky: 2



30-60 min při 20°C

POPIS:

2K reakční základ (Wash Primer), bez obsahu olova a zinkochromátu.

OBLAST POUŽITÍ:

V karosářské oblasti na čistý plech jako antikoroziní ochrana a přilnavostní základ.

VLASTNOSTI:

- velmi dobrá přilnavost k ocelovému plechu, slitinám lehkých kovů, ušlechtilé oceli a zinkovému plechu
- dobrá kryvost
- velmi dobrá antikoroziní ochrana
- rychlé schnutí
- neobsahuje olovo a zinkochromáty

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Čistý plech: důkladně odmastit s 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW (antisilikon).
Eventuelně obrousit.

Černý plech: odstranit válcovací kůru. Doporučujeme opískovat.

Hliník, slitiny lehkých kovů a zinkový plech: lehce obrousit a důkladně odmastit s 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

Pozor: přilnavost na zinkový plech, hliník a slitiny lehkých kovů je vždy nutno předem prověřit.

Ušlechtilá ocel: lehce obrousit a důkladně odmastit s 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

Vytvrzená stará lakování: lehce obrousit a odmastit. Nikdy nenanášet na staré nástříky, neodolné proti rozpouštědlům.

Stírací tmel a stříkací polyesterový tmel: nanášet pouze na dobře obroušené povrchy.

Pozor: Polyesterové produkty nikdy nenanášet přímo na 04318 FIX-O-DUR (Wash Primer).

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání

Pro namíchání použít nekovové polyetylenové nebo skleněné nádoby

POMĚRY:

	při objemu	při hmotnosti
04318 FIX-O-DUR EC GREEN	1000 ml	1000 g
00328 INDURITORE (tužidlo)	1000 ml	1000 g

Doba zpracovatelnosti směsi: 24 hodin (v polyetylenové nebo skleněné nádobce i déle)

Viskozita při 20°C: 15-17" ISO/DIN 4

Stříkáč tryska: 1,4 mm, HVLP pistole: 1,3 mm

Stříkáč tlak: 4 bar, HVLP pistole 2 bar

Počet nástřiků: 2

Doporučená tloušťka vrstvy: 20 μ

Vydatnost:

1 l směsi = 6,7 m² při 20 μ

1 kg směsi = 7,0 m² při 20 μ

SUŠENÍ

Sušení na vzduchu při 20°C:

Odolnost proti prachu 8-10 minut

Lepení 20 minut

Kompletní proschnutí 60 minut

DIR 2004/42/CE: Základy IIB/c - VOC 780 g/l. Produkt připravený k použití VOC < 750 g/l

BROUŠENÍ

Není nutné. Po více než 8 hodinách lehce obrousit brusnou vlnou (Scotch-brite).

PŘELAKOVÁNÍ

- Na široké povrchy naneste před krycím lakem příslušnou mezivrstvu z palety firmy Lechler.
- Laky se syntetické pryskyřice - schnoucí na vzduchu a vypalovací - mohou být nanášeny přímo.
- 2K polyuretanové a akryluretanové laky a 2K uretanový plnič pro technologii "mokré na mokré", mohou být nanášeny až po uschnutí FIX-O-DUR - během 60 minut při 20°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Měrná hmotnost při 20°C: 1,033 \pm 0,02 g/ml.

Viskozita při dodání při 20°C: 60" ISO/DIN 6

Technický list č. 326-D

Revize 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamaci jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsanych produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.