

POZNÁMKA

- PO ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH OMÍTEK DVOUVRSTVÝCH ZE 70.LET MINULÉHO STOLETÍ BUDE PROVEDENO ZDOKUMENTOVÁNÍ ZDIVA. NOVODOBÉ OMÍTKY SEJMOUT S OHLEDEM NA ZBYTKY HISTORICKÝCH SGRAFIT A KAMENNÝCH PRVKŮ.
- NOVÉ OMÍTKY VNĚJŠÍ BUDOU PROVEDENY PO SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍCH. O TECHNOLOGICKÉM POSTUPU A SLOŽENÍ BUDE ROZHODNUTO PO PROVEDENÍ ROZBORU SALINITY ZDIVA.
- JSOU NAVRŽENY VÁPENNÉ OMÍTKY ŠTUKOVÉ S PODHOZEM SLEDUJÍCÍ PLOŠNOU NEROVNOST ZDIVA, PŘÍPADNĚ VYKLONĚNÍ. U OSTĚNÍ ZACHOVAT SVISLOST A VODOROVNOST HRAN.
  - VÁPENNÝ PODHOZ – JEDNOSLOŽKOVÁ SMĚS NA BÁZI VÁPENNÉHO POJIVA, PÍSKU, PŘÍSAD, VYTVÁŘEJÍCÍCH HYDRAULICKÝ EFEKT, A NEPATRNÉ MNOŽSTVÍ PŘÍSAD, KTERÉ ZVYŠUJÍ PŘÍDRŽNOST A UPRAVUJÍ REOLOGII MALTY (CELULÓZY, ŠKROBY). SMĚS VŠAK NEOBSAHUJE CEMENT, SÁDRU, ANI PRÁŠKOVÉ DISPERZNÍ PŘÍSADY.
  - VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA ZE VZDUŠNÉHO VÁPNA MICHANÁ S ŘÍČNÍM PÍSKEM V OBJEMOVÉM POMĚRU 1 DÍL KAŠE : 1–2 DÍLŮM PÍSKU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA UTAHOVANÁ DŘEVEM.
  - ČISTÉ VÁPENNÝ ŠTUK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA UTAHOVANÁ DŘEVEM.
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA VÁPENNÁ JEDNOVRSTVÁ S PODHOZEM NA VNĚJŠÍCH STĚNÁCH POD TERÉNEM PRO APLIKACI SVISLÉ HYDROIZOLACE.
- OPĚRNÁ STĚNA V ANGLICKÉM DVORKU – NOVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ DVOUVRSTVÁ HLAZENÁ DŘEVEM.
- NOVÉ OMÍTKY VÁPENNÉ SANAČNÍ HYDROFILNÍ NA VENKOVNÍ STRANĚ SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA A MÍSTNOSTI Č. 201, 202 (V). OMÍTKY OPATŘENY STEJNOU ŠTUKOVOU VRSTVOU JAKO NESANAČNÍ.
- VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ:
  - PODNÁTĚR – PODKLADNÍ VÁPENNÁ MODIFIKOVANÁ BARVA UPRAVUJÍCÍ FYZIKÁLNÍ A OPTICKÉ VLASTNOSTI POKLADU (OMÍTKY), USNADŇUJE APLIKACI SVRCHNÍ BAREVNÉ VRSTVY.
  - VÁPENNÁ MODIFIKOVANÁ PIGMENTOVANÁ BARVA NA BÁZI VZDUŠNÉHO VÁPNA, PLNĚNÁ, ŘEDITELNÁ VODOU. PLNIVO – MIKROMLETÁ MRAMOROVÁ MOUČKA A DALŠÍ PŘÍSADY ZLEPŠUJÍCÍ VLASTNOSTI VYZRÁLÉHO NÁTĚRU, pH 13,5. BUDOU PROVEDENY 3 BAREVNÉ VZORKY 1x1m, ODSTÍN CCA RAL 9001. BARVA BUDE NANÁŠENA V TENKÉ VRSTVĚ A ROVNOMĚRNĚ ROZTÍRÁNA KROUŽÍVÝM POHYBEM – TOČENÍM ŠTĚTKOU S KRÁTKÝM VLASEM.
- NÁTĚR JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY SE POKRAČOVALO VŽDY "DO VLHKÉHO". UCELENÉ PLOCHY JE NEZBYTNÉ NATÍRAT BEZ PŘERUŠENÍ – BEZ VIDITELNÝCH PROJEVŮ NAPOJOVÁNÍ. PO ÚPLNÉM VYSCHNUTÍ NÁTĚRU (CCA 4–6 HOD. PO APLIKACI, PODLE POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK) JE POVRCH NUTNO SOUVISLE ZVLHČÍT VODNÍ MLHOU, ZA DALŠÍCH 24 HOD. ZVLHČENÍ NEJMÉNĚ JEŠTĚ JEDNOU OPAKOVAT.
- KAMENNÉ PRVKY – DNES OBNAŽENÉ ARMATURY NÁROŽÍ, OSTĚNÍ. BUDE ROZHODNUTO, ZDA TYTO ODKRYTÉ PRVKY BUDOU KONZERVOVÁNY A PONECHÁNY VIDITELNÉ NEBO PŘEKRÝTY VHODNÝM NÁTĚREM.

LEGENDA

1	OMÍTKA VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ, VÁPENNÝ NÁTĚR PIGMENTOVANÝ, ODSTÍN CCA RAL 9001
2	PŘÍRODNÍ KÁMEN, ŽLUTÁ ŽULA
3	STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ SKLÁDANÁ, BOBROVKA – ŠUPINOVÉ KLADENÍ
4	VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA KASTLOVÁ, DŘEVĚNÉ RÁMY, ODSTÍN SVĚTLÝ DUB, VÝPLŇ DVOJSKLO ČIRÉ
5	VÝPLNĚ OTVORŮ, DVEŘE, RÁM HLINÍKOVÝ HLADKÝ, ODSTÍN ČERNOŠEDÝ (RAL 7021), VÝPLŇ DVOJSKLO ČIRÉ, PASIVNÍ KŘÍDLO DUBOVÁ DÝHA, LAZURA, ODSTÍN PŘÍRODNÍ DUB
6	VÝPLNĚ OTVORŮ, DVEŘE, RÁM HLINÍKOVÝ HLADKÝ, ODSTÍN ČERNOŠEDÝ (RAL 7021), VÝPLŇ DVOJSKLO ČIRÉ
7	VÝPLNĚ OTVORŮ, DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ, RÁM DŘEVĚNÝ, ODSTÍN PŘÍRODNÍ DUB
8	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA
9	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, MĚĎ
11	ŽALUZIE – VÝPLŇ VĚTRACÍHO OTVORU, MĚĎ
12	REŽNÉ ZDIVO
14	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OSTĚNÍ
15	JÍMACÍ TYČ, JP15

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 38